



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

PV-Flachdach-Aufständerung

Produkt	REGUPOL solar alu glue Bautenschutzmatte 6 mm 110×110 mm
Artikelnummer	3821
Lieferumfang	3× Bautenschutzmatte, jeweils 110 × 110 × 6 mm

Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40169997
EAN/GTIN	4262411895309

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebende Bautenschutzmatte mit Alu-Folie als Schutzlage unter FlatFlex-Aufständerungen auf Flachdächern.

PRODUKTVORTEILE

- Selbstklebende Montagehilfe
- Temperaturbeständig von -40 bis +90 °C
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Für empfindliche Dachabdichtungen geeignet

TECHNISCHE DATEN

Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte
Oberfläche	schwarz mit Alu-Folie, selbst klebend
Länge	110 mm
Profilbreite	110 mm
Profilhöhe	6 mm

Gewicht je Stück	58 g je Matte
------------------	---------------

weitere	siehe Info REGUPOL
---------	--------------------

MECHANISCHE KENNWERTE

weitere	siehe Info REGUPOL
---------	--------------------

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

=> Montageserie: V8 FlatFlex; Schutzlage unter Grundschielen

- Schutzlage auf sauberem Untergrund positionieren
- Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe verwenden
- Unter den Stand-/Grundschielen anordnen
- Bei empfindlichen Dachhäuten Alukaschierung beachten
- Dachabdichtung nicht beschädigen
- Montage gemäß FlatFlex- und REGUPOL-Herstellerangaben

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge, Länge, Verpackungskonzept)
Palettenmenge	
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
----------	---

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKTINFORMATION REGUPOL solar alu glue



Anwendungszweck

Abdichtungsschutz auf Flachdächern und unter Solarmodulen

Produkt

Produktname	REGUPOL solar alu glue ⁽¹⁾
Farbe	schwarz
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte, Unterseite mit Alu-Kaschierung, selbstklebend ausgerüstet
Abmessung	6 mm

Technische Daten

Raumgewicht	780 kg/m ³	
Flächengewicht	4,68 kg/m ²	
Zugfestigkeit (ohne Beschichtung)	0,50 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung (ohne Beschichtung)	45 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung (ohne Beschichtung)	0,70 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 90° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1



Weitere Informationen

Drei Abschnitte eignen sich als Schutzlage für eine FlatFlex Flachdach-Aufständerung.

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	Freigegeben		
Datum	17.08.2026		